

DURAVAL

FONDO FIJADOR PENETRANTE

Fondo fijador al agua (Art. 4516)



Emulsión acrílica al agua con un tamaño de partícula muy fino que confiere al producto un elevado poder de penetración y fijación.

Propiedades principales

- Muy buena capacidad de penetración obteniéndose un elevado poder de fijación del material pulverulento.
- Alta resistencia a la alcalinidad del sustrato.
- Muy alto rendimiento, permite altas diluciones.
- Excelente resistencia al exterior.

Usos

En interior y exterior, pero especialmente indicado para fachadas. Aplicado sobre temple y pinturas a la cola mejoran su anclaje y la resistencia al frote húmedo.

Presentación

- **Colores:** Incoloro 999.
- **Aspecto:** Incoloro.
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 20 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión
Disolvente: Agua

Densidad: 1,05 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

Rendimiento teórico: 12-14 m²/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 2-3 horas.

Repintado: Mínimo a las 12 horas.

COV: Cat. A/h, límite 2010: 30g/l. Cont. máx. COV: 30g/l.

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Una.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Sobre superficies nuevas diluir al 25 % en agua (1 parte de Fondo Fijador Penetrante con 3 de agua). Sobre superficies calcinadas que se deban consolidar dar una primera mano más diluido (De 1:5 a 1:7).

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

• Superficie nuevas: Aplicar directamente según las diluciones indicadas.

• Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado y proceder como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 2
Fecha de edición: 21/01/2020