





# MARMORINT PLUS

ENLUCIDO MINERAL DE CAL



MARMORINT PLUS es un enlucido mineral compuesto de graseo de cal madurado, una selección de arenas de mármol, fibras vegetales, pigmentos naturales y tierras colorantes. La especial fibra utilizada, le da una estructura armada particular que asegura una excepcional duración y inalterabilidad en el tiempo. Se endurece por absorción de anhídrido carbónico. Tiene una elevada transpirabilidad y presenta una buena permeabilidad del vapor del agua. MARMORINT PLUS es ideal para el restablecimiento y la restauración de edificios históricos y monumentales, pero encuentra mucho uso en las nuevas construcciones que respetan las características de la construcción ecológica. Tiene una adhesión óptima al soporte. Elevada resistencia a los rayos UVA y excepcional duración en el tiempo. Se recomienda aplicar el producto con ANTIVEGETATIVA para resistir al ataque de mohos, musgos, algas y líquenes. MARMORINT PLUS responde a los criterios previstos en la norma UNI EN 15824:2009. MARMORINT PLUS es particularmente indicado para acabados exteriores e interiores especialmente sobre enlucidos transpirables preferiblemente compuestos de cal ; sin embargo puede ser aplicado sobre cemento, yeso y viejas pinturas de cal.

## Datos técnicos

PESO ESPECÍFICO	UNI 8910	1500 g/l aprox.
PH	UNI 8490/4	12-13 ca.
PERMEABILIDAD AL VAPOR	UNI EN 7783-2	23 µm (alta)
PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA	UNI EN 1062-3	alta
ADHERENCIA POR TRACCIÓN DIRECTA	UNI EN 1542	0,3 MPa
DURABILIDAD	UNI EN 13687-3	0,3 MPa
CONDUCTIVIDAD TERMICA	UNI EN 1745	1,28 W/m·K (P = 90%)
CONTENIDO MÁXIMO DE VOC	2004/42/CE - CAT A/c - BA	< 1 g/l

## Modo de empleo

APLICACIONES	llana de acero y llana de esponja
DILUCIONES	listo para su uso
RENDIMIENTO MEDIO	0,7 mm: 2,8-3,1 kg/m <sup>2</sup> a dos manos 1,2 mm: 1,8-2,1 kg/m <sup>2</sup> a una mano 1,5 mm: 2,5-2,8 kg/m <sup>2</sup> a una mano
SECADO AL TACTO	1-2 horas (a 25°C con Humedad Relativa del 65%)
MADURACIÓN	15 días (a 25°C con Humedad Relativa del 65%)
REPINTADO	después de 6 - 8 horas
COLORES DISPONIBLES	blanco y colores carta, teñidos con STABILCORI RL y CORITINT
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	con agua, inmediatamente después de su uso
EMBALAJE	envase de plástico de 5-25 kg
CONSERVACIÓN	18 meses en empaque intacto en un lugar fresco y seco, protegido de las heladas

## Preparación y aplicación

Antes de aplicar MARMORINT PLUS, es esencial preparar y analizar adecuadamente la superficie. El soporte tiene que estar perfectamente limpio, libre de polvo y eventuales rastros de aceites y grasas; en el caso de viejas pinturas que se espolvorean, se aconseja la reparación de las partes que no estén perfectamente fijadas, hasta obtener una superficie perfectamente cohesionada. Antes de la aplicación del MARMORINT PLUS es necesario verificar la plena y total maduración del enlucido de fondo. MARMORINT PLUS se aplica preferentemente sobre enlucidos nuevos sin ningún tratamiento preliminar pero puede ser aplicado también sobre un soporte ya pintado. Para soportes irregulares y muy

absorbentes y para viejos enlucidos, es indispensable tratar el fondo con FONDODECOR transparente (diluido 1:3 con agua) o FONDOSILOSSAN (diluido AL 20-40% con agua) Utensilio empleado: llana de acero y llana de esponja. Se aplica a 2 manos poniendo atención de distribuir el producto uniformemente. Cuando la primera mano esté perfectamente seca, se puede aplicar la segunda mano. El rizado final se hace con llana de esponja mojada. Para terminar con efecto pulido, utilizar llana de acero. Por su característica de producto natural, el efecto estético final dependerá del color y de la exposición a los agentes atmosféricos puede resultar más o menos sombreado. Para proteger y preservar a largo tiempo MARMORINT PLUS, es indispensable aplicar como acabado una mano de pintura SILOSSANCORI con "antivegetativa" (del mismo color) diluida hasta el 50 % con agua.

## Advertencias

Comprobar la completa maduración y estabilidad de la superficie antes de proceder con el acabado (casi 28 días). Antes de la aplicación, mezclar el producto con un agitador mecánico a rotación lenta. Evitar la aplicación con niebla, fuerte viento, riesgo de lluvia y con temperaturas inferiores a +5°C o superior a +30°C. El producto, aplicado de manera correcta, alcanza las características prestacionales y técnicas óptimas en el tiempo de 10 días. Si durante este tiempo el producto debe someterse a efectos meteorológicos como lluvia, se podrían formar antiestéticas rayas y goteos de aspecto brillante y pegajoso. Estos fenómenos son temporales y no influyen en ningún caso a las características prestacionales del producto; pueden ser eliminadas con hidrolavado o simplemente con las lluvias siguientes. Después de la aplicación y hasta el completo secado proteger del hielo, de la lluvia, de un secado rápido (debido al sol directo o al viento) y del rocío. Los tiempos de secado son en función de la temperatura de +20°C y 65% de humedad, por lo tanto en el caso de temperaturas inferiores o humedad superior el secado se alargará de manera considerable. Una absorción irregular del soporte puede alterar el color. Un secado sin manchas no puede garantizarse por la mucha diversidad de condiciones meteorológicas y físicas en las que se puede encontrar el edificio. No serán aceptadas eventuales reclamaciones por cambios de color después de la aplicación. Se recomienda la utilización de la pintura del mismo lote de producción para evitar diferencias de tonalidad.

## Instrucciones de seguridad

Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante y después de la aplicación, ventilar bien la habitación. Lleve el pariente D.P.I. (Equipo de protección personal). Irritante para ojos y piel. En caso de contacto, lavar en seguida con abundantemente agua y consultar con un médico. No deseche los recipientes en el medio ambiente después de su uso. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

## Especificaciones

Suministro e instalación de enlucido mineral compuesto de granello de cal madurado, una selección de arenas de mármol, fibras vegetales, pigmentos naturales y tierras colorantes como MARMORINT PLUS. La aplicación es en 1-2 capas, sobre superficies ya preparadas, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte. Por m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_



CORI s.r.l.

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI)

Tel. +39 0444 688488

[www.coripaint.it](http://www.coripaint.it)

Los datos y las descripciones sobre comunicados se basan en nuestros precisos estudios y experiencias. No podemos de todas maneras asumir ninguna responsabilidad en sentido general en cuanto los sistemas de aplicación y los usos de los productos son de regla fuera de nuestro control. Se recomienda en cada caso de adaptar la aplicación de nuestros productos en función de la naturaleza y las condiciones del soporte a tratar y de examinar la idoneidad del producto a través de muestras de prueba. Fecha de creación: 01/02/1990 - Última actualización: 14/02/2020